

**UHU****2-Komponenten-Klebstoff plus endfest**

- lösungsmittelfrei
- aus Epoxidharzbasis
- bestehend aus Binder und Härter
- Mischungsverhältnis Binder : Härter = Volumen 1:1
- Verarbeitungszeit: 90 Minuten
- Härtezeit und Endfestigkeit sind temperaturabhängig
- bei Raumtemperatur nach 12 Stunden fest
- Endfestigkeit bis zu 3.000 N/qcm
- Klebung ist schlagfest, alterungs- und feuchtigkeitsbeständig
- nicht geeignet für Klebungen auf großen Glasflächen

**Anwendungsbeispiele:**

- für höchste Belastungen
- klebt Metalle, Glas, Porzellan, Keramik, Holz, Marmor, Stein, Beton, Duroplast, glasfaserverstärkte Kunststoffe, Hart-PVC, Gummi, Hartschaum-Kunststoffe (Styropor)



2-Komponenten-Klebstoff plus endfest, 15 g Doppelkammer-Spritze



2-Komponenten-Klebstoff plus endfest, 25 g Doppelkammer-Spritze



2-Komponenten-Klebstoff plus endfest, 33 g Tube



2-Komponenten-Klebstoff plus endfest, 163 g Tube

Produkt	Ausführung	Inhalt	VE	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
2-Komponenten-Klebstoff plus endfest	Doppelkammer-Spritze	15 g		45650	5664565
		25 g		45585	5664564
	Tube	33 g		45670	5664562
		163 g		45720	5664563